

阳离子光固化活性单体氧杂环丁烷的合成

刘安昌,夏 强,张 良,李高峰

(武汉工程大学湖北省新型反应器与绿色化学工艺重点实验室,湖北 武汉 430074)

摘要:以三羟甲基丙烷和碳酸二乙酯为原料,经环化裂解生成3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷。然后经磺酰化,氯化得到3-乙基-3-氯甲基氧杂环丁烷,在碱性条件下,四丁基溴化铵作相转移催化剂,3-乙基-3-氯甲基氧杂环丁烷与3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷醚化得到目的产物3,3-[氨基双亚甲基]-双[3-乙基]氧杂环丁烷。产物经红外光谱和核磁共振谱得到确证。

关键词:3,3-[氨基双亚甲基]-双[3-乙基]氧杂环丁烷;3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷;合成

中图分类号:O624

文献标识码:A


doi:10.3969/j.issn.1674-2869.2010.09.004

0 引言

阳离子光固化材料广泛应用于涂料、油墨、电子封装、印刷和快速成型等领域^[1],其主要成分由两部分组成:光引发体系和可紫外光固化的活性树脂。常用的阳离子UV固化的活性树脂有环氧化合物和乙烯基醚。环氧化合物在强酸作用下可发生开环聚合。双酚A环氧树脂是最常用的一种,但它的聚合速度慢。脂肪族环氧化合物^[2]一般聚合速度快,固化制件耐候性好,具有良好的电绝缘性能,已成为阳离子固化体系中主要的反应原料,其主要品种有:3,4-环氧己基甲酸-3,4-环氧己基甲基酯(商品名:UVR-6110)和二-(3,4-环氧己基)己二酸酯(商品名:UVR-6128)。但该类化合物合成工艺复杂,成本较高。乙烯基醚类化合物也可以进行阳离子聚合,用作阳离子光固化预聚物或活性稀释单体^[3]。它们具有速度快、粘度低等优点。它们还可以与环氧化合物生成杂化聚合物,与丙烯酸酯、马来酸酯、顺丁烯二酰亚胺等生成共聚

物。但该类化合物易挥发,气味较大,对环境污染较大。其主要品种有:三甘醇二乙烯基醚(DVE-3);1,4-环己基二甲醇二乙烯基醚(CHVE)和4-羟丁基乙烯基醚(HBVE)等。

近年来,日本东亚合成公司合成了系列氧杂环丁烷单体和齐聚物^[4]。这些化合物具有粘度低、固化收缩率低、粘接强度高、聚合速度快、毒性低和不易挥发等特点,广泛用于紫外光固化材料。其主要品种有:



氧杂环丁烷类阳离子光固化单体合成国内还未见报道,笔者在文献[5-8]的基础上,对3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷的合成工艺进行了详细的研究,其合成路线见图1。




图1 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷的合成路线

Fig. 1 The synthesis scheme of bis [1-ethyl (3-octanil) methyl] ether

1 实验部分

1.1 主要实验药品和仪器

三羟甲基丙烷,分析纯,天津市福晨化学试剂厂生产;碳酸二乙酯,化学纯,国药集团化学试剂有限公司生产;甲基磺酰氯,工业品,湖北孝昌金鸡化工厂生产;氯化钠,分析纯,天津市福晨化学试剂厂生产.日本岛津IR-408型红外分光光度计(KBr压片);瑞士BrukerAvance 400NMR型核磁共振仪.

1.2 3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷(2)的合成

在装有温度计,搅拌器和蒸馏装置的250 mL的三口反应瓶中,加入80.4 g(0.6 mol)三羟甲基丙烷,用少量的乙醇做溶剂,再加入70.8 g(0.6 mol)的碳酸二乙酯,加热至110~120 °C,反应5~6 h,至无乙醇馏出,升温至180~185 °C,进行裂解反应,此时有大量的二氧化碳放出.当二氧化碳气泡明显减少时,裂解基本完毕,减压蒸馏,收集120~125 °C/267 Pa的馏分57.5 g,收率82.6%.

1.3 3-乙基-3-甲磺酰基甲基氧杂环丁烷(3)的合成

在装有温度计,搅拌器和滴液漏斗的500 mL的三口反应瓶中,加入139.2 g(1.2 mol)的3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷(2)和200 mL甲苯,冷却至-10~-15 °C,在-10 °C以下滴加137.4 g(1.2 mol)的甲烷磺酰氯.滴加完毕,升至室温继续反应2 h.加入200 mL蒸馏水至反应瓶中,分层,有机层用3×150 mL质量分数为5%的NaCl水溶液洗涤,再用蒸馏水洗至中性,浓缩得棕红色液体,减压蒸馏,收集140~148 °C/2Pa的馏分155 g,收率66.6%.

1.4 3-乙基-3-氯甲基氧杂环丁烷(4)的合成

在装有温度计,搅拌器和回流冷凝管的250 mL的三口反应瓶中,加入97.0 g(0.5 mol)的3-乙基-3-甲磺酰基甲基氧杂环丁烷(3),35.1 g(0.6 mol)氯化钠和100 mL甲苯,加热回流反应3 h.冷却,将反应物倾入80 mL蒸馏水中分层,有机层用3×30 mL蒸馏水洗,浓缩得淡黄色液体,减压蒸馏,收集84~86 °C/267 Pa的馏分64.2 g,收率95.4%.

1.5 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷的合成

在装有温度计,搅拌器和回流冷凝管的250 mL的三口反应瓶中,加入26.9 g(0.2 mol)的3-乙基-3-氯甲基氧杂环丁烷(4),48%的氢氧化钠溶液32.4 g,23.2 g(0.2 mol)3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷(2)和100 mL甲苯.加入0.2 g四丁基溴化铵作相转移催化剂,在100~102 °C的条件下反应6 h.冷却,加入80 mL蒸馏水中分层,有机层用

3×30 mL蒸馏水洗,浓缩得淡黄色液体,减压蒸馏,收集128~130 °C/267 Pa的馏分37.6 g,收率88.0%. (文献[8]收率75.6%)

2 结果与讨论

2.1 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷的结构确证

图2和图3为3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷红外光谱图和核磁共振图.从图2红外光谱图可知,其红外吸收有IR, ν (cm⁻¹): 2963, 2933, 2867, 1462, 1412, 1375为甲基和亚甲基的红外吸收峰; 1112为C—O—C醚键的非环外吸收峰; 981, 827为C—O—C环醚吸收峰.图3核磁共振谱图表明¹H-NMR(CDCl₃): δ : 0.87(t, 6H, CH₃)为甲基(a)的化学位移; 1.74(q, 4H, CH₂)为亚甲基(b)的化学位移; 3.579(s, 4H, CH₂)为亚甲基(c)的化学位移; 4.36(d, 4H, CH₂); 4.44(d, 4H, CH₂)分别为亚甲基(d)和(e)的化学位移.由此可以证明,所合成的目的产物结构得到确证.




图2 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷
红外光谱图

Fig. 2 The IR spectra of bis [1-ethyl (3-oxetanil) methyl] ether

2.2 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷的固化机理

将单体3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷(OXT 221)或3,3-乙基-3-(2-乙基己氨基)氧杂环丁烷(OXT212)和3%~5%(单体的质量分数,下同)的光引发剂UVI 6976搅拌器搅拌,配制成均匀无色液体.然后将该液体涂覆在玻璃片上,用355 nm激光下扫描固化.观察氧杂环丁烷的红外吸收强度的变化.

图4是OXT 221/UVI 6976(3.0%)紫外光固化前后的光谱图,2 963和2 867 cm⁻¹分别是CH₂中C—H的反对称伸缩振动峰和对称伸缩振动峰; 1 462和1 375 cm⁻¹分别是C—H的反对称变形振

动峰和对称变形振动峰; 1112 cm^{-1} 为非四元环主链中 C—O—C 的伸缩振动峰, 它与氧杂环丁烷基开环聚合后形成的 C—O—C 伸缩振动峰合并, 形成 1103 cm^{-1} 的宽峰; 981 和 827 cm^{-1} 分别是氧杂环丁烷四元环的反对称变形振动峰和对称变形振动峰。光固化后, 可以观察到, 981 和 827 cm^{-1} 两波峰下降很明显, 说明氧杂环丁烷的四元环发生开环反应。可能的固化机理^[10]见图 5。




图 3 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)
氧杂环丁烷核磁共振谱图

Fig. 3 The H-NMR spectra of bis [1-ethyl (3-octanil) methyl] ether




图 4 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)
氧杂环丁烷固化前后的红外光谱图

Fig. 4 The IR spectrum contrast of curing before and after for bis [1-ethyl (3-octanil) methyl] ether




图 5 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)
氧杂环丁烷的固化机理

Fig. 5 The curing mechanism of bis [1-ethyl (3-octanil) methyl] ether

3 结语

a. 以三羟甲基丙烷, 碳酸二乙酯为原料, 经环化裂解, 甲磺酰氯磺化化, 氯化钠氯化得到 3-乙基-3-氯甲基氧杂环丁烷, 最后与 3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷醚化得到目的产物 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷, 总收率 46.18%。

b. 通过红外光谱和核磁共振图谱分析, 3,3-(氨基双亚甲基)-双-(3-乙基)氧杂环丁烷的结构得到进一步的证实。

参考文献:

- [1] Nobumasa S. Radiation-curable ink compositions containing glycidyl compounds and method and apparatus for ink-jet recording using them: JP, 2009108235 [P]. 2009-05-21.
- [2] Masahiro U, Katsuyuki T, Takahiko K. Stereolithography resin compositions and three-dimensional objects made therefrom: WO, 2008115057 [P]. 2008-09-25.
- [3] Yuji H, Hiromichi K, Takao T. Stereoslective zirconocene-mediated ring transformation of 2-vinylheterocycles to vinylcarbocycles [J]. Heterocycles, 2004, 62: 297-311.
- [4] Laurence M, Loicc M, Carole C, et al. Photocurable compositions for preparing ABS-like articles: WO, 2008110512 [P]. 2008-09-18.
- [5] Lund U A, Rehnberg N, Perstorp. Process for production of an oxetane: US, 6515152 [P]. 2003-05-04.
- [6] Pattison D B. Cyclic ethers made by pyrolysis of carbonate esters [J]. J Am Chem Soc, 1957, 79(13): 3455-3456.
- [7] Tadakazu I, Hiroshi S, Akira K. Manufacture of bis(3-alkyloxetan-3-ylmethyl) ethers: JP, 2000086646 [P]. 2000-03-28.
- [8] Hisao K, Tadakazu I, Akira K. Preparation of ethers from 3-alkyl-3-hydroxy-methyloxetane without using phase-transfer catalysts: JP, 2002138084 [P]. 2000-11-01.
- [9] Nobuaki K, Tadakazu I. Preparation of oxetane ethers from halides and alcohols: JP, 2003267961 [P]. 2003-09-25.
- [10] 刘海涛, 莫健华, 刘厚才. 氧杂环丁烷光固化动力学研究 [J]. 华中科技大学学报: 自然科学版, 2008, 36(11): 129-132.

(下转第 30 页)

酸苄酯,分别对催化剂种类与用量(对甲基苯磺酸和钛类)、反应参数条件(原料配比、反应温度、反应时间)、精制工艺和抗氧剂等对产物的影响进行了研究,得到了合适的工艺条件:以对甲基苯磺酸为催化剂,在130~140℃下反应25~35 min,原料二苄醚与醋酐摩尔比为1:(1.1~1.2);得到的粗品先进行减压简单蒸馏脱去催化剂,然后在抗氧剂和氮气的保护下精馏得到成品。产品纯度可达99.5%左右,总收率可达80%以上。

参考文献:

- [1] 李志松.利用相转移催化法合成乙酸苄酯[J].湖南化工,1995(2):54~55.
- [2] 詹俊峰,朱蕾.活性炭固载氯化铁催化合成乙酸苄酯[J].食品催化剂,2005(1):161~162.
- [3] 高复兴.乙酸苄酯合成工艺的研究[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2001(3):283~285.
- [4] 崔秀兰.固体超强酸 $\text{SO}_4^{2-}/\text{r-Al}_2\text{O}_3$ 的制备及用于催化合成乙酸苄酯的研究[J].内蒙古工业大学学报,1995(4):42~45.
- [5] 张小曼. $\text{SO}_4^{2-}/\text{TiO}_2/\text{S}^3+$ 催化合成乙酸苄酯的研究[J].昆明师范高等专科学校学报,2004,26(4):36~37.
- [6] 张国华,郑纯智.乙酸苄酯合成工艺的研究[J].化学工程师,2005(3):60~62.
- [7] 高远,徐安武.固体超强酸催化剂 $\text{SO}_4^{2-}/\text{TiO}_2$ 的制备及其光催化氧化性能[J].广东有色金属学报,2002(2):90~93.

Synthesis of benzyl acetate by dibenzyl ether

MAO Li-min, ZOU Xiao-hong, GUO Tao, ZHOU Yu, LI Yi

(Wuhan Youji Industrial Company Limited, Wuhan 430035, China)

Abstract: Benzyl acetate was synthesized from dibenzyl ether and acetic anhydride; the influencing factors of the reaction, such as catalyst, molar ratio of acetic anhydride to dibenzyl ether, reaction temperature, reaction time, and so on, were investigated. The optimal conditions were obtained as follows: using p-toluenesulfonic acid as a catalyst, molar ratio of acetic anhydride to dibenzyl ether was 1:(1.1—1.2), reaction temperature was 130—140℃, and reaction time was 25—35 min. After reaction, the catalyst was removed by vacuum distillation, and the product was obtained by distillation under antioxidant and N_2 . Yield of benzyl acetate could reach above 80%, and the purity could reach about 99.5%. Further, the scale-up test was carried out. The technology conditions are mild, simple post-processing, and suitable for industrialization.

Key words: benzyl acetate; dibenzyl ether; p-toluenesulfonic acid

本文编辑:张瑞



(上接第16页)

Synthesis of oxetanil for the cationic curing monomer

LIU An-chang, XIA Qiang, ZHANG Liang, LI Gao-feng

(Hubei Key Laboratory of Novel Reactor and Green Chemical Technology, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, which was synthesized from trihydroxymethyl-ene propane and diethyl carbonatereaction, reacted with methanesulfonylchloride in the present of triethylamine under the temperature of -10—15℃ to give 3-ethyl-3-methanesulfonyloxyethyl-oxetane; followed by reaction with NaCl to give 3-chloromethyl-3-ethyloxetane; Then in the presence of Bu_4NBr as phase-transfer catalysts, 3-chloromethyl-3-ethyloxetane reacted with 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane to give bis(1-ethyl(3-oxetanil)methyl)ether. The structure of title compound was identified by IR and $^1\text{H-NMR}$ spectrum.

Key words: bis(1-ethyl(3-oxetanil)methyl)ether; 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane; synthesis

本文编辑:张瑞