

文章编号:1674-2869(2011)03-0072-02

# 磷块岩反浮选的新型高效捕收剂K-04

陈南华

(中化地质矿山总局地质研究院,河北 涿州 072754)

**摘要:**K-04捕收剂是一种新型高效的磷矿反浮选捕收剂。该捕收剂应用于国内多个磷块岩矿段的选矿试验,均取得了较好的选矿工艺指标。该捕收剂具有极其良好的捕收性能,是高效的反浮选捕收剂,且无毒、无害,不会对环境造成污染。

**关键词:**磷块岩;捕收剂;反浮选

中图分类号:TD97

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1674-2869.2011.03.021

## 0 引言

我国是世界产磷大国,磷资源虽然丰富,但矿石质量差,90%以上的磷矿资源均属于难选的中低品位磷块岩,可选性和开采条件较差。多年来,我国从事磷矿选矿事业的技术人员进行了大量的试验研究工作,对已探明磷矿均进行了各种规模的选矿试验研究工作,并对各地磷资源的开发利用提供了多种的选矿原则工艺流程,由于不是选矿工艺复杂就是缺少高效选矿药剂等因素的影响,使得选矿成本过高,中低品位磷块岩资源不能得到有效合理的开发利用。从可持续发展、提高资源利用率、减少环境污染、减少生态破坏及污染等各方面看,选别中低品位磷资源已刻不容缓<sup>[1]</sup>。

笔者所研制的K-04磷矿反浮选捕收剂捕收力较强和选择性较好,是高效的反浮选捕收剂,K-04磷矿反浮选捕收剂主要以天然脂肪酸类原料研制而成,具有无毒、无污染,生物降解性较好,有利于环境保护等特点。

## 1 选矿试验

### 1.1 试验矿样

表1 试验磷块岩矿石主要化学组成

Table 1 Chemical multi-analysis results of phosphate

化学组分	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MgO	SiO <sub>2</sub>	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	F	CO <sub>2</sub>
I号磷块岩矿石	23.82	3.66	18.24	37.02	1.71	2.53	1.08	0.44	2.61	8.54
II号磷块岩矿石	22.27	7.71	8.48	40.95	0.28	0.27	0.037	0.21	2.08	16.28

### 1.2 试验条件

设备:XBM-68型160×200棒磨机;XFD-63型单槽式浮选机,0.75 L;XFD-63型单槽式

在试验研究中对湖北南漳磷矿、宜昌黑良山磷矿、宜昌肖家河磷矿、宜昌花果树磷矿、四川雷波卡哈洛磷矿、雷波牛牛寨磷矿、雷波小沟磷矿等多个磷矿段进行了大量的实验室试验研究工作,均获得了较好的选矿工艺指标,和其它类型的反浮选捕收剂相比较,K-04捕收剂具有选择性好,捕收能力强,浮选泡沫适中,药剂用量和产品价格较低等优点。

本文中的试验矿样只选用其中的两个磷块岩矿石,这两个磷块岩矿石在试验中具有一定的代表性,其矿石自然类型、矿石结构构造、物质组分等基本相同,主要区别是磷矿物和碳酸盐矿物含量不同。矿石自然类型主要为条带状磷块岩、层状磷块岩、致密状磷块岩、块状磷块岩。磷块岩矿石的主要结构有胶状泥晶结构和磷质砂屑结构,其次是磷质砾屑结构;白云岩根据白云石晶粒大小有泥晶~微晶结构、粉晶~细晶结构。磷块岩矿石的构造特征主要表现为纹层状一条带状和块状构造两种。磷块岩矿石中磷酸盐矿物为泥晶磷灰石(胶磷矿),磷矿物含量40%~60%,脉石矿物以碳酸盐为主,含量20%~40%。试验磷块岩矿石主要化学成分列表1。

表1 试验磷块岩矿石主要化学组成

Table 1 Chemical multi-analysis results of phosphate

化学组分	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MgO	SiO <sub>2</sub>	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	F	CO <sub>2</sub>
I号磷块岩矿石	23.82	3.66	18.24	37.02	1.71	2.53	1.08	0.44	2.61	8.54
II号磷块岩矿石	22.27	7.71	8.48	40.95	0.28	0.27	0.037	0.21	2.08	16.28

浮选机,0.5 L;

药剂:硫酸为工业品(98%),使用浓度10%;混酸(硫酸:磷酸=1:1),使用浓度10%;K-04捕

收剂为工业品,中化地质矿山总局地质研究院研制生产,使用浓度 1%;常温浮选。

### 1.3 试验结果

对这两个试验用磷块岩矿石分别进行了混酸、硫酸为抑制剂,K-04 为捕收剂的反浮选试验研究,均取得了满意的选矿工艺指标,试验均为常温浮选。试验最佳工艺条件及试验结果见工艺流程图 1、图 2 和表 2、表 3。




图 1 I 号磷块岩矿石反浮选原则工艺流程

Fig. 1 The I phosphate reverse flotation process




图 2 II 号磷块岩矿石反浮选原则工艺流程

Fig. 2 The II phosphate reverse flotation process

表 2 I 号磷块岩矿石选矿工艺流程试验结果

Table 2 Test result of I phosphate flotation process

磨矿细度/ (-0.074 mm%)	产品产率/ 名称%	品位/%		回收率/%	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MgO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MgO
精矿	71.49	30.25	0.42	89.60	8.14
尾矿	28.51	8.80	11.88	10.40	91.86
原矿	100.00	24.14	3.68	100.00	100.00

I 号磷块岩矿石选矿流程试验结果表明采用 K-04 捕收剂的反浮选工艺进行二次粗选一次精选一次扫选,获得实验室闭路试验指标为:原矿品位 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 24.14%,含 MgO 3.68% 时,磨矿细度 -0.074 mm 含量占 63.9%,精矿品位 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 30.25%,回收率 89.60%,精矿中 MgO 含量 0.42%,MgO 的排除率高达 91.86%,充分说明 K-04 捕收剂是具有选择性捕收性能力强的高效反浮选捕收剂。

表 3 II 号磷块岩矿石选矿流程试验结果

Table 3 Test result of II phosphate flotation process

磨矿细度/ (-0.074 mm%)	产品产率/ 名称%	品位/%		回收率/%	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MgO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	MgO
精矿	61.89	33.30	0.79	93.68	3.48
尾矿	38.11	3.65	19.13	6.32	96.52
原矿	100.00	22.00	7.55	100.00	100.00

II 号磷块岩矿石选矿流程试验结果表明采用 K-04 捕收剂的反浮选工艺进行二次粗选一次扫选的反浮选工艺流程,获得实验室闭路试验指标为:原矿品位 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 22.00%,含 MgO 7.55% 时,磨矿细度 -0.074 mm 67.2%,可获得精矿产品产率 61.89%,精矿品位 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 33.30%、含 MgO 0.79%,回收率 93.68%,MgO 的排除率高达 96.52%,充分表明 K-04 捕收剂是具有选择性捕收性能力强的高效反浮选捕收剂。

## 2 结语

a. 采用 K-04 捕收剂具有选矿工艺指标的先进性。所获得的精矿品位 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 30%~33%,MgO 0.4%~0.8%,回收率 90%~94%,MgO 排除率高达 92%~97%,精矿质量是高效复合肥料理想原料。b. MgO 的排除率高达 92%~97% 表明 K-04 捕收剂是具有选择性捕收性能力强的高效反浮选捕收剂。c. 采用 K-04 捕收剂的反浮选工艺具有粗磨和常温浮选特点,大大节约了能源,属于低碳选矿工艺。d. 采用 K-04 捕收剂的反浮选工艺由于入选原矿粒度粗,精矿易于浓缩过滤,尾矿易于处理。e. 采用 K-04 捕收剂的反浮选工艺使用的选矿药剂种类少,来源广,无毒、无害,不会对环境造成污染。f. 采用 K-04 捕收剂的反浮选工艺流程简单,技术成熟。

## 参考文献:

- [1] 吴元欣,张文学,李耀基,等.云南中低品位胶磷矿加工利用技术方案研究[J].武汉工程大学学报,2008,30(2):1~4.

(下转第 78 页)